


BAT 01 FA

FIXATEUR D'AMIANTE



PROPRIETES

BAT01 FA permet de fixer et de bloquer la poudre d'amiante.

Pour un désamiantage, il sera nécessaire de pulvériser 2 couches, pour une fixation d'amiante, 1 seule couche peut suffir.

Le BAT01 FA est composé de résines vinyliques concentrées en solution dans l'eau. Il devra s'appliquer pur en pulvérisation, ou dilué jusqu'à 50 % d'eau maximum.

Dans le cas d'une application au nébuliseur, nous conseillons de diluer le produit avec au moins 50% d'eau pour éviter l'obstruction des buses.

Dans tous les cas, les appareils de diffusions devront être rincés, si possible à l'eau tiède, immédiatement après utilisation.

BAT01 FA pourra également être appliqué pur à la brosse ou au rouleau.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- ✓ Aspect.....liquide
- ✓ Couleur blanc laiteux
- ✓ Extrait sec 25 %
- ✓ Viscosité à 20° C..... environ 70 cps
- ✓ Densité à 20° C..... 1.02+/-0.01

MODE D'EMPLOI

Avant toute utilisation agiter BAT 01, pour une meilleure homogénéisation.

PRECAUTION D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Utiliser des EPI adapté : protection des yeux et des voies respiratoires au moment de l'application.

Tenir hors de portée des enfants. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Stocker dans un récipient fermé. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

BAT01 FA permet de traiter environ 10m² au litre variable selon le support. Dans le cas d'application d'une deuxième couche, celle-ci devra être effectuée entre 1h et 1h30 après la première.

TRANSPORT

Non soumis à réglementation.

Ces renseignements sont donnés à titre indicatif et ne sauraient engager la responsabilité du fabricant.

CTS

ZI – 54 Bis rue du Cordeau – 77390 COURTOMER

Tel : 01.71.30.62.05 mail : ctschimie@aol.com